

RAIMSA

RESINAS Y ARENAS IMPORTADAS S.A DE C.V.

ARENA SÍLICA WEDRON W410**W410**

FICHA TÉCNICA DE GRANULOMETRÍA TÍPICA

GRANULOMETRÍA

# MALLA	% RET
20	0.0
30	0.0
40	11.2
50	31.2
70	33.4
100	18.2
140	5.4
200	0.6
270	0.0
PAN	0.0
AFS/GFN	Min 49 -55 Max

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACT.	VALOR TIP.
%L.O.I	0.072
pH	7.1
ADV (ml)	0.8
%Arcilla	0.18
%SiO ₂	99.65
%Al ₂ O ₃	0.065
%Fe ₂ O ₃	0.018
%TiO ₂	0.011
%CaO	0.012
%MgO	0.009
TIPO	REDONDEADO

Arena ideal para la industria de la fundición con alto contenido de sílica, con un punto de fusión de 1,718°C.

