

ARENA SÍLICA WEDRON W430

RAIMSA

RESINAS Y ARENAS IMPORTADAS S.A. DE C.V.

W430

FICHA TÉCNICA DE GRANULOMETRÍA TÍPICA

GRANULOMETRÍA

# MALLA	% RET
20	0
30	0
40	30.0
50	52.0
70	13.0
100	4.0
140	1.0
200	0
270	0
PAN	0
AFS/GFN	Min 37 – 43 Max

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACT.	VALOR TIP.
%L.O.I	0.058
pH	7
ADV (ml)	0.5
%Arcilla	0.15
%SiO ₂	99.75
%Al ₂ O ₃	0.055
%Fe ₂ O ₃	0.016
%TiO ₂	0.010
%CaO	0.011
%MgO	0.008
TIPO	REDONDEADO

Arena ideal para la industria de la fundición con alto contenido de sílica, con un punto de fusión de 1,718°C.

