

ARENA SÍLICA WEDRON W460

RAIMSA

RESINAS Y ARENAS IMPORTADAS S.A DE C.V.

W460

FICHA TÉCNICA DE GRANULOMETRÍA TÍPICA

GRANULOMETRÍA

# MALLA	% RET
20	0.0
30	0.7
40	60.7
50	34.5
70	3.8
100	0.3
140	0.0
200	0.0
270	0.0
PAN	0.0
AFS/GFN	Min 31 -38 Max

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACT.	VALOR TIP.
%L.O.I	0.058
pH	7
ADV (ml)	0.5
%Arcilla	0.15
%SiO ₂	99.75
%Al ₂ O ₃	0.055
%Fe ₂ O ₃	0.016
%TiO ₂	0.010
%CaO	0.011
%MgO	0.008
TIPO	REDONDEADO

Arena ideal para la industria de la fundición con alto contenido de sílica, con un punto de fusión de 1,718°C.

