

RAIMSA

RESINAS Y ARENAS IMPORTADAS S.A DE C.V.

ARENA SÍLICA WEDRON W520**W520**

FICHA TÉCNICA DE GRANULOMETRÍA TÍPICA

GRANULOMETRÍA

# MALLA	% RET
20	0.0
30	0.0
40	0.7
50	22.2
70	36.3
100	27.7
140	11.2
200	1.9
270	0.0
PAN	0.0
AFS/GFN	Min 57 - 63 Max

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACT.	VALOR TIP.
%L.O.I	0.072
pH	7.1
ADV (ml)	0.8
%Arcilla	0.18
%SiO ₂	99.65
%Al ₂ O ₃	0.065
%Fe ₂ O ₃	0.018
%TiO ₂	0.011
%CaO	0.012
%MgO	0.009
TIPO	REDONDEADO

Arena ideal para la industria de la fundición con alto contenido de sílica, con un punto de fusión de 1,718°C.

