

RAIMSA

RESINAS Y ARENAS IMPORTADAS S.A DE C.V.

ARENA SÍLICA WEDRON W530

W530

FICHA TÉCNICA DE GRANULOMETRÍA TÍPICA

GRANULOMETRÍA

| # MALLA | % RET |
|---------|-----------------|
| 20 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
| 40 | 1.2 |
| 50 | 25.6 |
| 70 | 39.9 |
| 100 | 24.6 |
| 140 | 7.6 |
| 200 | 1.1 |
| 270 | 0.0 |
| PAN | 0.0 |
| AFS/GFN | Min 54 - 60 Max |

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| CARACT. | VALOR TIP. |
|---------------------------------|------------|
| %L.O.I | 0.072 |
| pH | 7.1 |
| ADV (ml) | 0.8 |
| %Arcilla | 0.18 |
| %SiO ₂ | 99.65 |
| %Al ₂ O ₃ | 0.065 |
| %Fe ₂ O ₃ | 0.018 |
| %TiO ₂ | 0.011 |
| %CaO | 0.012 |
| %MgO | 0.009 |
| TIPO | REDONDEADO |

Arena ideal para la industria de la fundición con alto contenido de sílica, con un punto de fusión de 1,718°C.

